

しごき塗り用 モルキープ #11

(下地調整塗材(C-1) 適合品)



用途

- コンクリート躯体、PC板、ALC板等の内外部補修及び全面仕上げ
- クロス、吹付材等の下地調整

標準仕様 (調合)

粉 体	混 和 液	標 準 塗 り 厚	標 準 塗 り 面 積
25kg/袋	キープジョン4倍希釈液 約 9 ℓ	0~2 mm	約 20m ² / 1mm厚

性能

試験項目	試験結果	JIS A 6916 (C-1) 品質基準	
軟 度 変 化 (%)	-0.8	-20~20	
耐 ひ び 割 れ 性	ひび割れの発生は認められなかった	ひび割れがないこと	
耐 衝 撃 性	ひび割れ及びひがれは認められなかった	ひび割れ及びひがれのしないこと	
付着強さ (N/mm ²)	標準養生	0.9	0.7以上
	低温養生	1.3	0.5以上
吸 水 量 (g)	1.4	2 以下	
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性	表面状態	割れ、膨れ及びひがれは認められなかった	割れ、膨れ及びひがれがなく、付着強さが0.7以上であること。
	付着強さ (N/mm ²)	1.3	

試験方法：JIS A 6916:2000 (建築用下地調整塗材) C-1
試験場所：(財) 建材試験センター

ご使用方法

下地処理

下地の脆弱層・レイトンス・油污等等は完全に除去し、十分に水洗いをして下さい。

練り混ぜ

練混ぜはモルタルミキサー等で行い、1回の練混ぜは1時間以内に使い切る量として下さい。

塗り付け

塗り付けは、金ゴテで下ごすりを行った後に所定の塗り厚に仕上げして下さい。

養生

施工後、1週間(冬期は2週間)の養生期間をおいて下さい。



1. 他材料の混入は避けて下さい。
2. 気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を中止して下さい。
3. 使用前に製造ロットを確認し3ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。

施工に際しては「モルキープ標準施工要領書」を必ずご覧下さい。