

薄塗り補修用

モルキープ#20

(下地調整塗材 (CM-1) 適合品)



左官用モルタル

モルキープ®

薄塗り補修用

下地調整塗材 (CM-1) 適合品

#20

NET25kg

株式会社 トクヤマ エムテック

用途

- コンクリート躯体、PC板、ALC板等の内外部補修及び全面仕上げ
- クロス、吹付材等の下地調整

標準仕様

(調合)

粉体	混和液	標準塗り厚	標準塗り面積
25kg/袋	キープジョン5倍希釈液 約 8ℓ	0~5mm	約12m ² /2mm厚

性能

試験項目	試験結果	JIS A 6916 (CM-1) 品質基準	
軟度変化 (%)	-2.1	-20~20	
耐ひび割れ性	ひび割れなし	ひび割れがないこと	
耐衝撃性	ひび割れ及びはがれなし	ひび割れ及びはがれがないこと	
付着強さ (N/mm ²)	標準養生	2.2	0.7以上
	低温養生	2.2	0.5以上
吸水量 (g)	0.4	2 以下	
耐久性	割れ、膨れ及びはがれなし 付着強さ：2.0N/mm ²	割れ、膨れ及びはがれがなく、 付着強さが0.7N/mm ² 以上であること。	

試験方法：JIS A 6916:2000 (建築用下地調整塗材) CM-1
試験場所：(株) トクヤマエムテック試験室

ご使用方法

下地処理

下地の脆弱層・レイトンス・油污等等は完全に除去し、十分に水洗いをして下さい。

練り混ぜ

練混ぜはモルタルミキサー等で行い、1回の練混ぜは1時間以内に使い切る量として下さい。

塗り付け

塗り付けは、金ゴテで下ごすりを行った後に所定の塗り厚に仕上げして下さい。

養生

施工後、1週間 (冬期は2週間) の養生期間をおいて下さい。



1. 他材料の混入は避けて下さい。
2. 気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を中止して下さい。
3. 使用前に製造ロットを確認し3ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。

施工に際しては「モルキープ標準施工要領書」を必ずご覧下さい。