

アドキープ®

外装用

TL-200/300

タイル工事用材料「アドキープ」はさまざまな現場環境に合わせた豊富な品揃えで作業性・耐久性に優れた性能を発揮するタイル工事用材料です。

特長

1

外装タイルのモザイクタイルから二丁掛けタイルまでの施工が可能です。

2

外装タイルとの接着性にも優れ、高い耐久性を発揮します。



用途

	TL-200	TL-300
適用タイル	モザイクタイル、小口平タイル	小口平タイル、二丁掛けタイル
張付け工法	モザイクタイル張り、改良マスク張り	改良圧着張り、密着張り(後目地仕上げ)

標準仕様(調合)

	TL-200	TL-300
粉体	25kg/袋	25kg/袋
混練水	清水5.8ℓ	清水4.5ℓ
標準塗り厚	3~5mm	5~8mm
塗り面積	約5~3m ²	約3~2m ²

※コンクリート直張りの場合は、キープジョンを混入する。

性能 (試験結果(写))

試験項目	試験結果		(社)公共建築協会 性能基準
	TL-200	TL-300	
保水率 (%)	96.2	79.4	70以上
単位容積質量 (kg/ℓ)	1.92	1.86	1.80以上
付着強さ (N/mm ²)	標準時	1.53	0.60以上
	温冷繰返し10サイクル後	1.83	0.40以上
長さ変化率 (%)	-0.139	-0.103	0.20以下
曲げ強さ (N/mm ²)	5.27	7.00	4.0以上

※(社)公共建築協会「建築材料・設備機材品質性能評価事業」に準じて試験を行った。

試験場所:(財)建材試験センター 中国試験所

適用一覧

製品名		TL-200	TL-300
タイルの種類		外装タイル (小口平以下)	外装タイル (小口平以上)
施工場所	外部		
	壁	○	○
	床	○	○
	トイレ	○	○
	洗面所	○	○
	台所	○	○
※施工下地	モルタル仕上げ下地	○	○
	RC及びPC板張り	○	○
	ALC板	×	×
	押し出し成形板	×	×

○：適用可 ×：使用不可

※施工に際しては弊社施工要領書をご確認ください。

施工要領

下地確認

下地は、コンクリート躯体を高圧洗浄により目荒しを行うか、モルタル木ゴてで仕上げとします。




下地処理

下地に付着しているモルタルの接着に有害な付着物は、ワイヤブラシ掛け・サンダー掛け・高圧水洗等で完全に除去してください。下地面の吸水調整としてはキープジョン4～5倍希釈液を約150g/m²塗布してください。



目地割り

タイル張り面の伸縮調整目地は、下地モルタル面の伸縮調整目地・躯体のひび割れ誘発目地と必ず一致させてください。



練り混ぜ

材料の練り混ぜ量は、30分以内に使い切る量とし、本製品の練り足し及び水を加えての練り戻しは行わないでください。



塗り付け

タイル張り付け



危険

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。発がんのおそれ。臓器の障害(呼吸器系)。長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害(呼吸器系・腎臓)。

【安全対策】・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
・粉じん、ヒュームを吸入しないこと。
・取扱い後はよく手、顔を洗うこと。

【保管】・部外者が触れないような措置をし、保管すること。

【廃棄】・内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

【応急措置】・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・皮膚に付着した場合：水またはシャワーで洗うこと。
・眼に入った場合：よく水で洗浄し、直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。

本製品の安全な取扱いについては、安全データシート(SDS)をご確認ください。

注意事項

【使用上の注意】・気温が5℃以下の場合は施工を中止するか、保温状態がとれる環境で施工すること。
・破袋または一度開封して放置された材料は使わないこと。
・本製品はセメント製品につき湿気厳禁。雨露や直射日光を防止、パレット等を敷き床面から離し、通気の良い場所で保管し、製造後3ヶ月までを目安に使用すること。

カタログに関する注意事項

・本カタログに記載されている数値は、測定値の代表例です。
・本カタログの内容は、予告無しに変更することがあります。
・本カタログ記載の用途は、本製品の当該用途へ使用した結果を保証するものではありません。

株式会社 トクヤマ エムテック

URL <https://www.k-tokuyama.co.jp>

本社・東日本営業Gr 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL 03-6265-1075 FAX 03-6265-1073

中日本営業Gr 573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-8-3
TEL 072-857-2770 FAX 072-857-1125

西日本営業Gr 812-0055 福岡県福岡市東区東浜2-82-2
TEL 092-642-9070 FAX 092-642-9071

首都圏セメント建材開発センター 299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖10
TEL 0438-60-8770 FAX 0438-60-8370

工場 / 枚方工場(大阪) 袖ヶ浦工場(千葉) 九州製造拠点:(株)熊本硅砂鉱業(熊本)

販売店