

アドキープ® 外装用

AM-2/3/4

タイル工事用材料「アドキープ」はさまざまな現場環境に合わせた豊富な品揃えで作業性・耐久性に優れた性能を発揮するタイル工事用材料です。

特長

- 1 外装タイル用目地モルタルで、施工しやすく、耐久性にも優れています。
- 2 色調は3色をご用意。エクステリアに合わせてお選び頂けます。

地区別取り扱い品番

	東日本	西日本
AM-2	○	○
AM-3	○	○
AM-4	—	○

■ 用途

目地詰め方法 こて詰め、塗り込み

色 調 AM-2(灰色) AM-3(濃灰色) AM-4(黒色)

■ 標準仕様(調合)

粉 体	25 kg/袋
混 練 水	清水5.2ℓ
塗 り 面 積	6~8m ² (小口平タイル)
	8~10m ² (二丁掛タイル)
	12~14m ² (モザイクタイル)

■ 施工例



■ 適用一覧

製品名		AM-2 / 3 / 4
タイルの種類		外装タイル
施工場所	外部	
	壁	○
	床	○
	トイレ	○
	洗面所	○
台所	○	

※施工に際しては弊社施工要領書をご確認ください。

■ 施工要領


練り混ぜ

材料の練り混ぜ量は、1時間以内に使い切る量とし、本製品の練り足し及び水を加えての練り直しは行わないでください。



目地詰め

タイル張付け後、24時間以上(冬期48時間以上)経過してから、目地詰めを行ってください。目地深さは、タイル表面からの深さがタイル厚さの1/3以内としてください。



清掃

タイル面の汚れ、目地モルタルの白華除去は工業用塩酸30倍希釈液を用いて酸洗いを行ってください。若材齢の目地モルタルは、酸洗いにより変色(白変)することがありますので、目地詰め後2週間以上経過してから酸洗いを行ってください。



危険

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。発がんのおそれ。吸引した場合、臓器(呼吸器系)の障害。長期にわたる又は反復ばく露による臓器(呼吸器系、腎臓)の障害。

【安全対策】・使用前に取扱説明書(安全データシートなど)を入手すること。
・すべての安全対策を読み理解するまで取り扱わないこと。
・指定された個人用保護具を着用すること。
・粉塵を吸引しないこと。
・取扱い後はよく手、顔を洗うこと。
・この製品を使用する時に飲食または喫煙をしないこと。
・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【保管】・部外者が触れないような措置をし、保管すること。

【廃棄】・内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

【応急措置】・吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。
・皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに、汚染された衣類を脱ぐこと及び取り除くこと。皮膚(または髪)を流水またはシャワーで洗うこと。
・眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
・飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
・暴露または暴露の懸念がある場合: 医師の診断、手当てを受けること。
・皮膚刺激を生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
・眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。

本製品の安全な取扱いについては、安全データシート(SDS)をご確認ください。

⚠ 注意事項

【使用上の注意】・練混ぜ水には、清水を使用してください。
・気温5℃以下、降雪、降霜が予想される場合には、施工を避けてください。
・材料を保管する際は、直射日光や雨の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。
・施工後は、直射日光や通風による急激な乾燥を避けてください。
・本商品は、強いアルカリ性を示します。皮膚に触れたりした場合、水で洗い流してください。
※取扱いに関する詳細な注意事項は安全データシート(SDS)をご参照ください。

【カタログに関する注意事項】・本カタログに記載されている数値は、測定値の代表例です。
・本カタログの内容は、予告無しに変更することがあります。
・本カタログ記載の用途は、本製品の当該用途へ使用した結果を保証するものではありません。
・本カタログは2021年4月に作成しました。

株式会社 トクヤマ エムテック

URL <https://www.k-tokuyama.co.jp>

本社・東日本営業Gr 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル3F
TEL 03-6265-1075 FAX 03-6265-1073

中日本営業Gr 573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-8-3
TEL 072-857-2770 FAX 072-857-1125

西日本営業Gr 812-0055 福岡県福岡市東区東浜2-82-2
TEL 092-642-9070 FAX 092-642-9071

首都圏セメント建材開発センター 299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖10
TEL 0438-60-8770 FAX 0438-60-8370

工場/枚方工場(大阪) 袖ヶ浦工場(千葉) 九州製造拠点:(株)熊本硅砂鉱業(熊本)

販売店