

# セメント系セルフレベルング材

# フローレベラーGT

## (天端用)



**用途**  
基礎天端面の仕上げ

標準仕様

粉 体	標準練混ぜ水量	練り上り量
25kg	7.0 ℓ	15.8 ℓ

基礎幅	平均施工厚さ	
	10 mm	15 mm
12 cm	13.2 m	8.8 m
15 cm	10.5 m	7.0 m
18 cm	8.8 m	5.8 m

性能

試験項目		試験結果
フ ロ ー 値 (mm)		258
凝結時間 (時間-分)	始 発	5-30
	終 結	10-20
圧 縮 強 度 (N/mm <sup>2</sup> )		22.6
下地接着強度 (N/mm <sup>2</sup> )		2.6
長 さ 変 化 (%)		0.07

試験方法：日本建築学会JASS 15M-103 (セルフレベルング材の品質基準) に準拠  
試験場所：(株)トクヤマエムテック試験室

ご使用方法

- コンクリート打設
- 天端面処理
- 練り混ぜ
- 流し込み
- 養生

コンクリート打設は沈みを考慮し、フローレベラーの施工厚さが10mm程度となるようにして下さい。

コンクリート天端面の清掃と目荒らしを行ってください。翌日以降の場合は、キープジョンの5倍希釈液で吸水調整をしてください。

練り混ぜ容器に所定量の水を入れ、ハンドミキサーでかく拌しながら粉体を投入し、3分間かく拌して下さい。

予めセットしたレベルポイントに合わせて流し込んで下さい。

風や直射日光、降雨を避けるために、ビニールシート等で覆って養生して下さい。

- 
- 夏場の気温の高い日は、粉体および練り混ぜ水の温度管理や、昼間の施工を避けるなどしてフローレベラーの温度が上がり過ぎないように適当な措置を取って下さい。
  - 気温が5℃以下の場合、施工を避けるか、保湿養生等の措置を取って下さい。
  - 他材料の混入は避けて下さい。

施工に際しては「フローレベラーGT(天端用)標準施工要領書」を必ずご覧下さい。

# お取り扱いについて

## ■ 応急措置 ■

- 目に入った場合、絶対に目をこすらずに、速やかに清浄な水で最低15分洗眼した後、医療処置を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療処置を受けてください。
- 吸入した場合は、速やかに新鮮な空気のある場所に移し、咳等がおさまらなければ医療処置を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄してください。被災者の意識が朦朧としている場合、意識がない場合は、無理に吐かせないで、速やかに医療処置を受けてください。

## ■ 取扱い上の注意 ■

- 目・皮膚等への接触をさけるため、適切な保護具（手袋、長靴、保護メガネ、防塵マスク等）を着用してください。
- 取り扱い後は顔、手、口等を水洗してください。

## ■ 輸送上の注意 ■

- 粉塵のたたない方法で輸送してください。
- 破袋、損傷、容器からの漏れ、荷崩れ等の防止を確実に行ってください。
- 湿気、水漏れに注意してください。

## ■ 漏出時の注意 ■

- 回収作業には、手袋、長靴、保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。
- 粉塵が飛散しないように注意してください。
- 濃厚な洗浄水は中和、希釈処理等により、河川等に直接流出しないように対策をとってください。
- 飛散したものは掃除機等で吸い取って回収してください。または、スコップ、帚等で集め袋等に回収してください。
- 床面に付着したものは水で洗浄してください。

## ■ 廃棄上の注意 ■

- 残余廃棄物は固化後廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄してください。
- 洗浄水等の排水は、水質汚濁防止法等の関係諸法令に適合するように十分留意してください。
- 処理等を外部の業者に委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付して委託し、関係法令を遵守して適正に処理してください。
- 使用済み容器は産業廃棄物として処分してください。

## ■ 保管上の注意 ■

- 乾燥した場所に保管してください。
- 水と接触の恐れがない場所に保管してください。

## ■ その他 ■

- その他の必要事項については、製品安全データシートをご覧ください。

## ■ カタログに関する注意事項 ■

- 本カタログに記載されている数値は、測定値の代表例です。
- 本カタログの内容は、予告無しに変更することがあります。
- 本カタログ記載の用途は、本製品の当該用途へ使用した結果を保証するものではありません。
- 本カタログは2013年5月に作成しました。

## 株式会社 トクヤマ エムテック

ISO 9001:2000



- 東京本社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町ビル6F  
TEL 03-5643-3601 FAX 03-3249-3615
- 大阪支店 〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3丁目8-3  
TEL 072-857-2770 FAX 072-857-1125
- 九州支店 〒861-0821 熊本県玉名郡南関町大字下坂下4821-1  
TEL 0968-53-9201 FAX 0834-62-7202
- 中国営業所 〒745-8648 山口県周南市御影町1-1  
(株)トクヤマセメント開発グループ2F  
TEL 0834-62-7201 FAX 0834-62-7202
- 仙台出張所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-17-20 第6銅谷ビル5F  
TEL 03-5643-3601 FAX 03-3249-3615

- 工場／袖ヶ浦工場（千葉）・枚方工場（大阪）・九州工場（熊本）

URL <http://www.k-tokuyama.co.jp>

●この印刷物について

インキ：エコマーク及びアメリカ大豆油協会認定 アロマフリー型大豆油インキ使用  
表面加工：なし



販売店