

厚塗り補修用 モルキープ#30

(下地調整塗材(CM-1) 適合品)



左官用モルタル

モルキープ

厚塗り補修用 **#30**

下地調整塗材(CM-1)適合品

NET25kg

株式会社 トクヤマ エムテック

用途

- コンクリート躯体、PC板、ALC板等の内外部補修及び全面仕上げ
- クロス、吹付材等の下地調整

標準仕様

(調合)

粉 体	混 和 液	標準塗り厚	標準塗り面積
25kg/袋	キープジョン5倍希釈液 約 9 ℓ	0~10 mm	約 6m ² / 5mm厚

性能

試験項目	試験結果	JIS A 6916 (CM-1) 品質基準
軟 度 変 化 (%)	-2.4	-20~20
耐 ひ び 割 れ 性	ひび割れなし	ひび割れがないこと
耐 衝 撃 性	ひび割れ及びはがれなし	ひび割れ及びはがれがないこと
曲 げ 強 さ (N/mm ²)	6.3	3.0以上
圧 縮 強 さ (N/mm ²)	24.4	5.0以上
付着強さ (N/mm ²)	標準養生	3.0
	低温養生	0.9
吸 水 量 (g)	0.7	2 以下
透 水 量 (ml/h)	0.4	1 以下
長 さ 変 化 率 (%)	0.14	0.15以下
耐 久 性	割れ、膨れ及びはがれなし 付着強さ：1.6N/mm ²	割れ、膨れ及びはがれがなく、 付着強さが0.7N/mm ² 以上であること。

試験方法：JIS A 6916:2000 (建築用下地調整塗材) CM-1
試験場所：(財) 建材試験センター

ご使用方法

下地処理

下地の脆弱層・レイトンス・油污等等は完全に除去し、十分に水洗いをして下さい。

練り混ぜ

練混ぜはモルタルミキサー等で行い、1回の練混ぜは1時間以内に使い切る量として下さい。

塗り付け

塗り付けは、金ゴテで下ごすりを行った後に所定の塗り厚に仕上げして下さい。

養生

施工後、1週間(冬期は2週間)の養生期間をおいて下さい。



1. 他材料の混入は避けて下さい。
2. 気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を中止して下さい。
3. 使用前に製造ロットを確認し3ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。

施工に際しては「モルキープ標準施工要領書」を必ずご覧下さい。