

# グラウトミックスS [速硬タイプ]

グラウトミックス  
シリーズ

グラウトミックスS[速硬タイプ]は短時間で強度発現するため、早期の型枠取り外しや道路開放などの工事時間を短縮出来るプレミックスタイプのセメント系無収縮グラウト材です。

## 特長

- 速硬性** 練混ぜ後、短時間で強度発現します。  
(可使用時間:約10分)
- 無収縮** 特殊膨張材を配合しており、  
材齢経過に伴う寸法変化を低減しています。
- 流動性** 練混ぜ直後は流動性が優れており、  
流し込みによる隅々までの充填が可能です。
- ノンブリーディング** ブリーディングによる硬化後の  
空隙がありません。
- 非金属系骨材** 非金属系骨材を使用しているため、  
錆が発生しません。



## 標準配合

### 1袋当たりの標準配合水

グラウトミックスS	清水
1袋(25kg)	4.5~4.7ℓ

### 1m<sup>3</sup>当たりの標準配合水

グラウトミックスS	清水
79袋(1,975kg)	355~371ℓ

練混ぜ水量は施工時の気温・施工方法等により調整してください。  
気温や練上がり温度によって可使用時間や硬化時間が変動します。  
使用量や硬化時間を考慮して、1回の練混ぜ量を調整してください。

## 物性

(20 )

試験項目	単位	試験結果	試験方法
単位容積質量	kg/ℓ	2.30	カップ法
フロー値	mm	178	φ5×10cm
コンシステンシー(J <sub>14</sub> ルート)	秒	8.2	NEXCO試験法312
凝結	始発	時一分	JIS R 5201
	終結	時一分	
圧縮強度	材齢3時間	N/mm <sup>2</sup>	NEXCO試験法312
	材齢28日	N/mm <sup>2</sup>	
ブリーディング	%	0	NEXCO試験法312
膨張収縮	%	0	NEXCO試験法312

上記は試験結果の一例で保証値ではありません。

